



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

pittura anticondensa antimuffa.

rivestimento termoisolante anticondensa per pareti interne.

<u>Caratteristiche tecniche</u>	E' un rivestimento ad elevato potere termoisolante per pareti interne.	<u>Modo d'impiego</u> Può essere applicata a pennello o a rullo. Deve essere diluita con il 20% di acqua per consentire l'applicazione, con due mani, di 500 - 600 microns di film secco, indispensabili per ottenere l'effetto anticondensa. Si consiglia una preparazione del supporto da trattare, con nostro isolante "Fissativo Acrilica all'acqua". Non applicare a temperature inferiori a + 5° C. Teme il gelo.
<u>Aspetto</u>	Opaco.	
<u>Legante</u>	Copolimero Vinil-Versatico in emulsione acquosa.	
<u>Peso specifico</u>	###	<u>Supporto</u> Pareti interne intonacate a gesso, civile, eternit, cartongesso, accuratamente pulite e asciutte.
<u>Colore</u>	Bianco.	
<u>Resa</u>	2 - 2,5 mq per litro.	<u>Campi d'impiego</u> Come rivestimento con elevato potere termoisolante di pareti interne; questo effetto barriera, isolando l'ambiente, riduce al minimo la dispersione del calore dall'interno verso l'esterno. Ne consegue un notevole recupero energetico che si traduce in sensibile risparmio economico. Impedisce anche la condensazione dell'umidità sulle pareti, assicurando migliori condizioni abitative e soprattutto impedendo la formazione di muffe. Particolarmente indicato in ambienti con pareti esterne esposte a Nord, o per cucine, bagni, bar, o in tutti quei locali dove l'umidità è molto elevata.
<u>Spessore</u>	250 - 300 microns.	
<u>Essiccazione</u>	Con aria a 20° C : Fuori polvere : 30' Secco profondità : 8 ore Tra una mano e l'altra attendere 6-8 ore.	
<u>Viscosità vendita</u>	Tixotropica.	<u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 2,5 , lt.7 e da lt. 14.