



48100 ravenna  
via faentina, 224  
tel. e fax (0544) 462247  
partita IVA 00908010390



colorificio  
**IVER srl**

## bucciato al quarzo

rivestimento plastico continuo al quarzo bucciato per esterni

<b><u>Caratteristiche tecniche</u></b>	E' un rivestimento murale plastico per esterni ed interni ad altissima resistenza. A base di quarzo ed altri materiali durissimi, pigmentato con ossidi colorati solidi alla luce, legato con resine sintetiche plastico-indurenti additivate, è lavabile e idrorepellente.	
<b><u>Aspetto</u></b>	Opaco-Vellutato.	<b><u>Modo d'impiego</u></b> E' di facilissima applicazione mediante rullo o spugna. Si può spalmare anche a pennello lasciando uno spessore di 1-2 mm. circa e creando poi successivamente l'effetto bucciato con rullo di spugna agendo in orizzontale e in verticale per avere maggiore uniformità estetica.
<b><u>Legante</u></b>	Copolimero versatico in dispersione.	
<b><u>Peso specifico</u></b>	1,55	<b><u>Supporto</u></b> Si applica su intonaci civili, gesso, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati. Su muri di nuova costruzione, ben stagionati e non sfarinati, applicare direttamente prodotto. Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie, applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'uso. Evitare l'applicazione su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole, o a temperature inferiori a +5° C
<b><u>Colore</u></b>		
<b><u>Resa</u></b>	1-2 mq litro in funzione del tipo di supporto e dello spessore desiderato.	<b><u>Campi d'impiego</u></b> Come rivestimento protettivo e decorativo a spessore per muri esterni ed interni.
<b><u>Essiccazione (20° C)</u></b>	Fuori polvere : 30' Secco al tatto : 4 h. Secco in profondità : 24 h.	
<b><u>Viscosità vendita</u></b>	Tixotropica	<b><u>Confezioni.</u></b> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 5 e da lt. 16.