



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

rustico al quarzo

rivestimento plastico continuo rustico per esterni ed interni

<u>Caratteristiche tecniche</u>	E' un rivestimento murale plastico per esterni ed interni ad altissima resistenza, a base di resine sintetiche e pigmentazione al quarzo che lo rendono idrorepellente e particolarmente resistente agli agenti atmosferici. Più che rivestimento deve definirsi intonaco plastico.	
<u>Aspetto</u>	Rustico-Opaco	<u>Modo d'impiego</u> Si applica a rullo a nido d'ape per ottenere il motivo a "corteccia d'albero" o a spruzzo con sistema airless o intonacatrice. Su fondi di cotto, calcestruzzo o cementi superficiali irregolari occorre stenderlo prima con spatola di acciaio, poi applicarne una seconda mano con la tecnica desiderata.
<u>Legante</u>	Copolimero versatico in dispersione.	
<u>Peso specifico</u>	###	<u>Supporto</u> Si applica su intonaci civili, gesso, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati. Su muri di nuova costruzione, ben stagionati e non sfarinati, applicare direttamente prodotto. Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie, applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'uso.
<u>Colore</u>		Evitare l'applicazione su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole, o a temperature inferiori a +5° C.
<u>Resa</u>	Applicato a rullo a nido d'ape 0,7 - 1 mq per lt. Applicato a spruzzo 1-1,2 mq per lt.	
<u>Essiccazione (20° C)</u>	Fuori polvere : 30' Secco al tatto : 4 h. Secco in profondità : 24 h.	<u>Campi d'impiego</u> Come rivestimento protettivo e decorativo a spessore per muri esterni ed interni.
<u>Viscosità vendita</u>	Tixotropica	<u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 5 e da lt. 16 da conservare ben chiusi e al riparo dal gelo.